



# TectorMorteros

Revoque Fino a la cal interior  
200



## Composición

Mortero a base de cal aérea hidratada, áridos seleccionados y aditivos especiales. Se aplica para terminaciones en todo tipo de soportes interiores para edificios residenciales, comerciales o industriales. Ideal para lograr un color base uniforme para pinturas o para dejar el acabado natural a la cal, sin pintar.



## Aplicaciones

- Colocación sobre morteros de cal-cemento.
- Colocación sobre morteros de cemento.
- Colocación sobre morteros de cemento de albañilería.

**Presentación: Bolsa de 25 kg.**

## Beneficios diferenciales



Excelente terminación.



Buena adherencia.



Apto sobre morteros de cemento, cemento de albañilería y de cal-cemento.

## Recomendaciones de uso

### CONSUMO

2 a 3 kg/m<sup>2</sup> por mm de espesor.

### PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

El producto debe ser aplicado sobre superficies de revoques gruesos, siempre que estén libres de polvo y suciedad, previa aplicación del mismo. Se puede aplicar sobre superficies de hormigón limpias, sin aceites desesncofrantes ni grasas. Estas grasas y aceites pueden ser eliminados de la superficie mediante arenado. El revoque se debe realizar con un espesor uniforme; eventuales huecos o discontinuidades presentes en la superficie pueden ser previamente rellenadas utilizando Revoque monocapa 2 en 1.

### PREPARACIÓN DEL PRODUCTO

Colocar en mezcladora la cantidad de agua para la mezcla (alrededor de 8 a 8,5 litros de agua por cada bolsa de 25 kg) y añadir Revoque Fino a la cal lentamente y con flujo continuo. Mezclar durante aproximadamente 2 minutos hasta comprobar que la mezcla esté homogénea, suave y libre de grumos. Completar la mezcla por otros 2-3 minutos, a modo de obtener una pasta homogénea. Dependiendo de las cantidades a preparar, también se puede utilizar un mezclador o un taladro equipado con un agitador. La mezcla debe realizarse a baja velocidad, para evitar la excesiva incorporación de aire.

### APLICACIÓN DEL REVOQUE

Humedecer previamente la superficie a revocar dependiendo de las condiciones de temperatura. Aplicar una capa delgada (1,5 mm) con un fratacho de madera para emparejar la superficie del revoque, ejerciendo presión para lograr una buena adherencia. Luego aplicar una segunda capa de 1,5 mm para nivelar la superficie revocada, procediendo a la terminación con el fratacho de madera y el fieltro tejido o de espuma. En condiciones de secado muy rápido es aconsejable mantener húmeda la superficie del revoque aplicado para evitar fisuraciones por retracción por secado. Proteger el revoque fino contra las condiciones climáticas extremas y el congelamiento durante al menos 2 días. Las paredes contra los impactos y vibraciones durante al menos 7 días a partir de la colocación.

## PRECAUCIONES ANTES Y DESPUÉS DE LA APLICACIÓN

- Utilizar para preparar la masa solamente bolsas de Revoque Fino a la cal, almacenadas en un lugar seco.
- En clima de calor, guarde el producto en un lugar fresco y use agua fría para preparar la mezcla.
- En climas fríos, almacene el producto en un lugar protegido de las heladas.
- Después de la aplicación se recomienda dejar secar el Revoque Fino a la cal cuidadosamente, para evitar sobre todo en los días calurosos y ventosos, la rápida evaporación del agua que pueda causar grietas en la superficie. Se recomienda, por lo tanto, pulverizar con agua la superficie 8-12 horas después de la aplicación de la mezcla y repetir la operación (cada 3-4 horas) durante las siguientes 48 hs.

## LIMPIEZA

El mortero fresco se elimina con agua corriente de los utensilios utilizados para su preparación y puesta en obra. Después de su endurecimiento, la limpieza se consigue sólo mecánicamente.

## ALMACENAMIENTO

Estibado en correctas condiciones y en su envase original cerrado, se conserva por 12 meses.

# Otra información

## RESTRICCIONES DE USO

- No aplicar Revoque Fino a la cal a temperaturas inferiores a +10°C y superiores a +30°C.
- No aplicar Revoque Fino a la cal sobre superficies absorbentes y a elevadas temperaturas. Es aconsejable humedecer la superficie antes de la aplicación.
- No añadir cemento, cal, aditivos o agregados a Revoque Fino a la cal.
- No aplicar Revoque Fino a la cal sobre superficies pintadas.
- No aplique Revoque Fino a la cal como deshumidificación en paredes sujetas a humedad capilar, utilice otras líneas de productos.
- No utilice Revoque Fino a la cal en días de mucho viento o cuando las superficies están sujetas a la luz solar directa.

## INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Contiene cal que, en contacto con el sudor u otros fluidos corporales, provoca una reacción alcalina irritante y manifestaciones alérgicas en individuos susceptibles. Puede causar lesiones oculares. Durante la aplicación se recomienda usar guantes y gafas de protección y tomar las precauciones habituales en el manejo de productos químicos. En caso de contacto con los ojos o la piel, lavar inmediatamente con abundante agua y acudir al médico.

Las propiedades técnicas, así como también toda información brindada, y en particular las recomendaciones relacionadas con la aplicación y uso final de los productos pertenecientes a Holcim (Argentina) S.A., se proporcionan de buena fe y surgen de ensayos realizados en un ambiente con condiciones controladas mediante la aplicación de procedimientos estandarizados, con base en el conocimiento y experiencia actuales de Holcim (Argentina) S.A. relativos a productos que han sido almacenados, manipulados y aplicados en forma apropiada bajo condiciones normales, con la técnica correcta y de acuerdo a la normativa vigente. Esta información tiene por objeto describir el producto atendiendo únicamente al cuidado de la salud, seguridad y requisitos medioambientales. Por lo tanto, no debe interpretarse como garantía de ninguna propiedad específica del producto. Dicha información debe utilizarse sólo para este producto. Si el producto se utiliza como componente o complemento de otro producto, es posible que esta información no sea aplicable. Holcim (Argentina) S.A. se reserva el derecho de cambiar las propiedades de los productos en caso de considerarlo necesario, sin que esto signifique disminución de la calidad de los productos. El empleo de este producto en usos y/o condiciones diferentes a las expresadas en esta ficha técnica, queda a riesgo del comprador, aplicador y/o usuario. Para otros usos, asesoría o información, se recomienda consultar previamente con el área de servicio técnico. La garantía de resultados depende de las condiciones específicas de aplicación.

Para consultas sobre el producto y sus aplicaciones:  
Centro de Desarrollo e Innovación

**cdi-arg@holcim.com**

Holcim (Argentina) S.A.  
Complejo Capitalinas, Edificio Suquía, 4to Piso.  
Humberto Primo 680, Córdoba, Argentina.  
X5000FAN  
info.argentina@holcim.com  
www.holcim.com.ar  
Teléfono/Fax: 0800 777 6463